

Produktdatenblatt

BCL[®] -Knetsilikon 90 extrahart **90 Shore** **Komponente A + B (1:1)**

Stand: 31.01.2023 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

Additionsvernetzendes knetbares
Zweikomponentensilikon
mit wesentlich erhöhter Endhärte von
> 90 Shore A nach 24 Stunden.

Einsatzgebiete mit besonders hohen
Ansprüchen an die Stabilität.
Mischverhältnis der Komponenten
(A/B)1:1

Sehr geringe Schrumpfung < 0,01%
Optimal auf den Anwendungszweck
eingestellte Verarbeitungsbreite
und Vulkanisationszeit. Exakte
Detailwiedergabe durch hohe
Zeichnungsgenauigkeit.
Gut beschneidbar und beständig gegen
anorganische Chemikalien.
Nach der Vulkanisation hervorragende
mechanische Eigenschaften.

ANWENDUNG

Mischungsverhältnis A : B 1 : 1
Verarbeitungsbreite bei 23 C 1' 15"
Vulkanisationszeit bei 23 C 3'
Härte Shore A nach 24 Stunden > 90
Schrumpfung < 0,01 %

Lagerung 24 Monate
im Original verschlossenen Behälter.

weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*DS210

Produktnr: DS210

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de